



Technische gegevens

Volumieke massa	0 à 1,2 g/cm ³
-----------------	---------------------------

Verpakking

Plastic emmers van 10 kg en 20 kg

Statische gegevens

Kleur	Wit
Consistentie	Pasta
Verwerkingstemperatuur	+ 10 °C
Verbruik	
• Normaal	± 250 g/m ²
• 1 laag - plaatsen voegband - 2e laag	± 300 g/lm
• Pelliculaire laag	± 900 g/m ²

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

Promat®-Gebruiksklare plamuur is een product op vinylbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor het voegen van Promat platen.

2. Voordelen

- Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig
- Hoge plasticiteit van de voeg
- Gemakkelijk glad te strijken en op te schuren
- Kan machinaal worden aangebracht
- Zeer goede hechting op sterk zuigende ondergronden

3. Toepassingen

Promat®-Gebruiksklare plamuur is geschikt voor volgende toepassingen:

- Opvullen en gladstrijken van voegen tussen platen, kleine openingen in wanden en plafonds, hoeken, schroefgaten en nieten
- Pelliculair volvlakkig plamuren van platen

4. Verwerking en afwerking

- Maak de hechtvlakken schoon en verwijder alle sporen van stof, olie, was, vet, losse deeltjes, enz. De ondergrond moet stevig, droog en stofvrij zijn.
- Promat®-Gebruiksklare plamuur kan direct uit de emmer worden gebruikt. Indien nodig voor een mechanische verwerking een beetje water toevoegen.
- Breng de plamuur aan met een plamuurmes of troffel.
- Breng in de voegen tussen platen (max. voegbreedte 3 mm) en in in- en uitspringende hoeken een papieren voegband aan om scheurvorming te vermijden. Plaats de voegband in een eerste laag plamuur, laat drogen en breng vervolgens een bredere laag aan.
- Laat de tweede laag volledig drogen en schuur glad.
- Schroefkoppen moeten minstens 2 maal worden gladgestreken.

5. Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
- Brandreactie: Euroklasse A1 volgens EN 13501-1
- CE-markering volgens EN 13963-1

Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

6. Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
- In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 9 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
- Een geopende emmer dient na gebruik zorgvuldig te worden gesloten en binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

7. Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
- Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
- Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.